

<b>Basiselastomer(Code DIN/ISO 1629)</b>	<b>Code der Mischung</b>	<b>Standard step hardness of 5° shore</b>	<b>Farbe</b>	<b>Andere Farben</b>	<b>Haupteigenschaften</b>	<b>Standardanwendung</b>	<b>Zulassungen</b>
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0007	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Extrem hoher Nitrilgehalt, benzinfest.	Mischung für Anwendungen in Kontakt mit aggressiven Ölen und Diesel- und Benzinkraftstoffen ohne Pb. Geringe Resistenz gegenüber tiefen Temperaturen.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0015	da 40 a 80	Schwarz	Nein	Hohe Elastizität.	Mischung für den Gebrauch in Anlagen, in denen eine außergewöhnliche Rückfederung zusammen mit einem optimalen Compression Set gefordert ist. Ideal für automatisch montierte Dichtungen und O-Ringe. Temperatur und Ölfestigkeit im Normbereich.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0020	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Extrem niedriger Nitrilgehalt. Resistenz gegenüber tiefen Temperaturen	Mischung für Anwendungen bei tiefen und tiefsten Temperaturen. Geringe Resistenz gegenüber einigen Öl- und Kraftstoffarten.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0025	da 40 a 70	Schwarz	Nein	Reis- und verschleißfest	Mischung mit einer außergewöhnlichen Elastizität sowie einer extrem hohen Reiß- und Belastungsfestigkeit. Ideal für Membrane. Geeignet auch für den Gebrauch in Kontakt mit Sporenpflanzen- und Unkrautbekämpfungsmitteln.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0035	da 40 a 70	Schwarz	Nein	Niedriger Nitrilgehalt	Für Anwendungen, bei denen eine gute Resistenz gegenüber tiefen Temperaturen sowie optimale physikalische und mechanische Eigenschaften gefordert sind.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0055	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Ozon- und lichtfest	Für Anwendungen, bei denen eine optimale Resistenz gegenüber Ozon und der schädigenden Wirkung des Lichts gefordert sind. Optimale Resistenz gegenüber Salzsprühnebel.	

Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0069	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Preisgünstig.	Preisgünstige Standardmischung mit ähnlichen physikalischen und chemischen wie die Mischung ME0070.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0070	da 30 a 95	Schwarz	Nein	Standard, gasfest.	Standardmischung mit zertifizierten Bestandteilen. Optimale mechanische Eigenschaften und gute Temperaturresistenz. Optimale Kompatibilität mit zahlreichen Flüssigkeiten, Ölen und Gasen. Ideal für dynamische Anwendungen bei pneumatischen und hydraulischen Geräten.	EN549 CIRC102M.S. D.M.21/3/73
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0072	da 40 a 90	Weiß	Ja	Farbig.	Ungiftige Mischung, zur Färbung geeignet. Es sind fast alle Ral- und Pantone-Farben sowie Musterfarben möglich. Im Verhältnis zur Grundmischung niedrigere mechanische Eigenschaften.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0073	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Reibfest.	Mischung mit Molybdändisulfid, das den Reibungskoeffizienten beachtlich herabsenkt. Geeignet für den Gebrauch bei Anwesenheit von umlaufenden Elementen und wo eine geringere Reibung erforderlich ist.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0075	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Hoher Nitrilgehalt.	Mischung für Anwendungen, bei denen eine gute Resistenz gegenüber Ölen und Kraftstoffen im Allgemeinen erforderlich ist. Gute Resistenz gegenüber hohen Temperaturen. Optimale physikalische und mechanische Eigenschaften.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0081	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Perox	Gefärbte Mischung mit Peroxybeschleunigung. Die Peroxybeschleunigung tritt optimal dem für gefärbte Mischungen typischen Verfall der Eigenschaften entgegen.	
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0090	da 50 a 90	Gelb	Ja	Perox	Gefärbte Mischung mit Peroxybeschleunigung. Die Peroxybeschleunigung tritt optimal dem für gefärbte Mischungen typischen Verfall der Eigenschaften entgegen.	

Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0995	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Für Trinkwasser	Mischung mit optimalen mechanischen Eigenschaften und gutem Compression Set. Geeignet für den Gebrauch in Kontakt mit warmem und kaltem Trinkwasser.	WRC-WRAS, ACS
Acrylnitril- Butadien (NBR)	ME0996	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Für Trinkwasser	Mischung mit sehr guten mechanischen Eigenschaften und optimalem Compression Set. Entsprechend den wichtigsten internationalen Bestimmungen für den Gebrauch in Kontakt mit warmem und kaltem Trinkwasser geeignet.	WRC-WRAS, ACS, NSF61, DVGW-W270, DVGWKTW

<b>Basiselastomer (Code DIN/ISO 1629)</b>	<b>Code der Mischung</b>	<b>Standard step hardness of 5° shore</b>	<b>Farbe</b>	<b>Andere Farben</b>	<b>Haupteigenschaften</b>	<b>Standardanwendung</b>	<b>Zulassungen</b>
Ethylen-Propen (EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0111	da 35 a 80	Grau	Ja	Dielektrisch.	Dielektrische Mischung für Artikel, die eine optimale elektrische Isolierung benötigen. Geeignet für Dichtungen für Elektrohaushaltsgeräte und Verkabelungen im Allgemeinen. Optimale mechanische Eigenschaften und gute Resistenz gegenüber Salzsprühnebel.	
Ethylen-Propen (EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0144	da 35 a 80	Grau	Ja	Dielektrisch, aminfrei	Der ME0111 sehr ähnliche Mischung, jedoch ohne Amine hergestellt. Optimaler Compression Set.	
Ethylen-Propen (EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0155	da 40 a 80	Schwarz	Nein	Säurefest.	Spezialmischung für Anwendungen in Kontakt mit Säuren und ähnlich aggressiven Mitteln. Optimale Temperaturresistenz und guter Compression-Set.	
Ethylen-Propen (EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0160	da 40 a 80	beige	Ja	Flammwidrig.	Flammwidrige Mischung mit optimalen physikalischen und mechanischen Eigenschaften und gutem Compression Set. In zahlreichen Farben herstellbar.	

Ethylen-Propen(EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0166	da 50 a 70	Schwarz	Nein	Dampffest.	Besonders geeignete Mischung für den Gebrauch in Anwesenheit von Dampf, auch unter Druck und mit Spuren von anderen Komponenten. Optimale Temperaturresistenz und allgemeine gute mechanische Eigenschaften.
Ethylen-Propen(EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0170	da 30 a 80	Schwarz	Nein	Standard	Standardmischung für alle Anwendungen. Geeignet für den Kontakt mit Dampf (max. 140 °C) und Luft bis zu 100 °C. Geeignet auch zur Abdichtung von Flüssigkeiten ohne mineralen Ursprungs. Gute mechanische Eigenschaften.
Ethylen-Propen(EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0175	da 40 a 80	lila	Ja	Gefärbt.	Zur Färbung geeignete Mischung. Es sind fast alle Ral- und Pantone-Farben sowie Musterfarben möglich. Im Verhältnis zur Grundmischung niedrigere mechanische Eigenschaften.
Ethylen-Propen(EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0176	da 50 a 70	Schwarz	Nein	Hohe Elastizität	Mischung mit optimaler Elastizität und sehr niedrigem Compression Set, der sich sehr dem Compression Set der Peroxymischungen nähert. Ideal für Dichtungen, bei denen eine lange Haltbarkeit sowie eine höhere Dichte als bei Standardmischungen gefordert werden.
Ethylen-Propen(EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0182	da 50 a 90	Schwarz	Nein	Perox.	Mischung mit optimaler Elastizität, außergewöhnlichem Compression Set und Peroxybeschleunigung. für alle Anwendungen erforderlich, bei denen eine dauerhafte und sichere Dichte garantiert werden muss.
Ethylen-Propen(EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0190	da 50 a 90	Hellblau	Ja	Perox.	Mischung mit optimaler Elastizität, außergewöhnlichem Compression Set und Peroxybeschleunigung. für alle Anwendungen erforderlich, bei denen eine dauerhafte und sichere Dichte garantiert werden muss.

Ethylen-Propen (EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0195	da 50 a 90	Schwarz	Nein	Perox, extrem niedrige Quetschung	Gefärbte Mischung mit Peroxybeschleunigung. Diese Mischung vereint die erhöhten Eigenschaften, die für peroxydvulkanisierte Mischungen typisch mit der Möglichkeit, gefärbt zu werden.	
Ethylen-Propen (EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0940	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Perox, für Trinkwasser	Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften des Compression Set vereint mit einer dauerhaften Temperaturresistenz. Besonders geeignet für den Gebrauch in Heizungsanlagen und ähnlichen Anwendungen, bei denen über einen langen Zeitraum eine konstante Dichtheit garantiert werden muss und bei denen die Betriebstemperatur kontinuierlich ist.	ACS, WRC - WRAS, DVGW-KTW, NSF61, EN681WA, EN681WB, DVGW-W270
Ethylen-Propen (EPM) Ethylen-Propen-Dien (EPDM)	ME0942	da 40 a 90	Schwarz	Nein	Trinkwasser	Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften und optimalem Compression Set. Zugelassen nach den wichtigsten internationalen Bestimmungen für den Gebrauch in Kontakt mit warmem und kaltem Trinkwasser. Optimale Temperaturresistenz.	ACS, WRC-WRAS

<b>Basiselastomer (Code DIN/ISO 1629)</b>	<b>Code der Mischung</b>	<b>Standard step hardness of 5° shore</b>	<b>Farbe</b>	<b>Andere Farben</b>	<b>Haupteigenschaften</b>	<b>Standardanwendung</b>	<b>Zulassungen</b>
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0201	da 50 a 90	Hellgrün	Ja	Für Wasser und Gas	Mischung mit mechanischen Eigenschaften und einem Compression Set, die sehr denen der ME0270 ähnlich sind. Zugelassen für den Gebrauch in Kontakt mit Gas sowie in Kontakt mit warmem und kaltem Trinkwasser.	NSF61, EN549,

Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0202	da 50 a 90	Schwarz	Ja	Säurefest	Besonders für den Gebrauch in Kontakt mit Säuren und ihren Gemischen entwickelte Mischung. Ideal auch in Kontakt mit Sporenpflanzenbekämpfungsmitteln und sehr aggressiven Produkten. Gute mechanische Eigenschaften.	
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0211	da 50 a 90	Braun	Ja	Benzinest.	Mischung für die Herstellung von Artikeln, die in Kontakt mit Benzin, einschließlich alternativem Benzin und jenem auf der Grundlage von Destillaten, verwendet werden.	
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0220	da 50 a 90	Schwarz	Ja	Dampfest	Versetzte Mischung für den Gebrauch in Anwesenheit von Dampf (160 °C), auch dauerhaft und unter Druck einsetzbar. Optimale mechanische Eigenschaften und Resistenz gegenüber hohen Temperaturen.	
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0233	da 50 a 90	Schwarz	Ja	Hohe Elastizität	Mischung mit außergewöhnlicher Rückfederung. Ideal für automatisch montierte Dichtungen und O-Ringe. Temperatur und Eigenschaften im Normbereich.	
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0270	da 45 a 95	Schwarz	Ja	Standard	Auch gefärbt mögliche Standardmischung mit guten mechanischen Eigenschaften und Resistenz gegenüber hohen Temperaturen. Geeignet für den Kontakt mit Gas. Gute Verschleißfestigkeit.	EN549
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0274	da 50 a 90	Grün	Ja	Gefärbt	Zur Färbung geeignete Mischung. Es sind fast alle Ral- und Pantone-Farben sowie.	
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0275	da 70 a 90	Schwarz	Ja	Preisgünstig.	Zur Färbung geeignete Mischung. Es sind fast alle Ral- und Pantone-Farben sowie.	
Fluorkohl- enstoff (FPM oder FKM)	ME0299	da 60 a 90	Schwarz	Nein	GLT.	GLT-Mischung für den Gebrauch bei tiefen Temperaturen. Resistenz auch bis zu - 45 °C. Physikalische und mechanische Eigenschaften im Normbereich.	

<b>Basiselastomer Code DIN/ISO 1629)</b>	<b>Code der Mischung</b>	<b>Standard step hardness of 5° shore</b>	<b>Farben</b>	<b>Andere Farben</b>	<b>Haupteigenschaften</b>	<b>Standardanwendung</b>	<b>Zulassungen</b>
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0303	da 30 a 80	Transparent	Ja	Transparent	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Außergewöhnliche Transparenz, fast wie Glas. Verzögert die typische Gelbfärbung des Endprodukts. Ideal für Schönheitsartikel.	
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0305	da 30 a 85	Ziegelrot	Ja	Preisgünstig.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Mechanische Eigenschaften und Compression Set im Normbereich.	
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0306	da 20 a 40	Orange	Ja	Niedrige Härtegrade	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung mit sehr niedrigen Härtegraden. Mechanische Eigenschaften unter dem Durchschnitt und Compression Set gerade ausreichend. Es ist der sorgfältig der Dichtungstyp zu bewerten.	
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0307	da 30 a 80	Dunkelgelb	Ja	Gasfest	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Niedrige Gasdurchlässigkeit. Optimale mechanische Eigenschaften und optimaler Compression Set.	
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0309	da 30 a 80	Blau	Ja	Komprimierung.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung und da, wo ein optimaler Compression Set, eine niedrige Verformung unter Druck und eine außergewöhnliche Konstanz gefordert sind. Geeignet für den Gebrauch in Kontakt mit Wasser.	
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0320	da 30 a 80	Dunkelgrau	Ja	Reißfest.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Die Formel wurde für Artikel entwickelt, die eine gute Reißfestigkeit benötigen. Eigenschaften im Normbereich.	

Silicon (MVQ oder VQM)	ME0333	da 40 a 80	Hochrot	Ja	Platin.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Guter Compression Set und mehr als gute mechanische Eigenschaften. Außergewöhnliche Elastizität. Dem Flüssigsilicon sehr ähnliche Eigenschaften. Platinbeschleunigung.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0345	da 30 a 80	Himmelblau	Ja	Dampffest.	Nur zur Dichtung geeignete Mischung. Garantierte Anwendung in Anwesenheit von Dampf bis zu 140°C mit optimalen mechanischen Eigenschaften und optimalem Compression Set.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0350	da 40 a 80	beige	Ja	Flammwidrig.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Zum löschen von Flammen konzipierte Formel. Geeignet für Unfallverhütungsartikel, Verkabelungen und Elektrohaushaltsgeräte.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0365	da 30 a 70	Hellgelb	Ja	Öl2.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Mechanische Eigenschaften und Compression Set im Normbereich. Selbstschmierende Formel mit dem Zusatz von 2 % Öl.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0367	da 30 a 70	Hellgelb	Ja	Öl4.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Mechanische Eigenschaften und Compression Set im Normbereich. Selbstschmierende Formel mit dem Zusatz von 4 % Öl.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0369	da 30 a 70	Hellgelb	Ja	Öl6.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Mechanische Eigenschaften und Compression Set im Normbereich. Selbstschmierende Formel mit dem Zusatz von 4 % Öl.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0370	da 30 a 90	Hochrot	Ja	Standard.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung im mittleren/hohen Bereich. Optimal färbbar da mit Transparenzbasis.



Silicon (MVQ oder VQM)	ME0371	da 30 a 85	Weiß	Ja	Super.	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung im mittleren/hohen Bereich. Optimal färbbar da mit Transparenzbasis. Mechanische Eigenschaften und Compression Set höher als bei anderen Siliconmischungen. Ideal für Anwendungen, bei denen eine sichere Dichtung gefordert wird.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME0399	da 40 a 80	Hochrot	Ja	Platin Preisgünstig	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung. Guter Compression Set und mehr als gute mechanische Eigenschaften. Außergewöhnliche Elastizität. Dem Flüssigsilicon sehr ähnliche Eigenschaften. Deckende Farbe.
Silicon (MVQ oder VQM)	ME2020	da 10 a 80	Hochrot	Ja	Biomedizin und Lebensmittel	Nur für die statische Dichtung geeignete Mischung, besonders für pneumatische Anwendungen geeignet, bei denen es gute Leistungen bis zu 210 °C aufweist. Zugelassen für den Kontakt mit warmem und kaltem Trinkwasser. Erfüllt die Anforderung des Medizin- und Lebensmittelsektors entsprechend sämtlichen Normen des Sektors.

<b>Basiselastomer(Code DIN/ISO 1629)</b>	<b>Code der Mischung</b>	<b>Standard step hardness of 5° shoree</b>	<b>Farbe</b>	<b>Andere Farben</b>	<b>Haupteigenschaften</b>	<b>Standardanwendung</b>	<b>Zulassungen</b>
Styrol-Butadien(SBR)	ME0410	da 40 a 80	Schwarz	Ja	Preisgünstig.	Preisgünstige Mischung für den Gebrauch in Anlagen in Kontakt mit Flüssigkeiten auf Glykolbasis und Kühlflüssigkeiten. Nicht geeignet für den Gebrauch in Kontakt mit Mineralölen, Kohlenwasserstoff und Ozon.	WRC-WRAS,DVGW-KTW,ACS,NSF61,DVGW-W270*

Styrol-Butadien(SBR)	ME0470	da 40 a 80	Schwarz	Ja	Standard.	Standardmischung für den Gebrauch in Anlagen in Kontakt mit Flüssigkeiten auf Glykolbasis und Kühlflüssigkeiten. Stabiles Verhalten innerhalb eines weiten Temperaturspektrums: - 50° / 100° C. Nicht geeignet für den Kontakt mit Mineralölen, Kohlenwasserstoff und Ozon.	
Fluorsilicon (MFQ oder FVQM)	ME0555	da 40 a 80	Himmelbl au	Ja	Standard.	Gefärbte Mischung. Diese besondere Mischung wird aufgrund der erhöhten Elastizität sowohl bei hohen als auch bei tiefen Temperaturen und aufgrund der Kompatibilität mit Flüssigkeiten unterschiedlicher Natur, darunter Mineralöle, Kohlenwasserstoffe und Luft, bei extremen Anwendungen wie z.B. in der Luftfahrt eingesetzt.	
Chloropren (CR)	ME0670	da 40 a 80	Schwarz	Nein	Standard.	Mischung mit guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, geeignet zur Dichtung von salzhaltigen Lösungen, Ammoniak und Kühlgasen.	
Chloropren (CR)	ME0677	da 40 a 80	Schwarz	Nein	Flammwidrig	In der Lage, über ein weites Temperaturspektrum die physikalischen und chemischen Eigenschaften aufrechtzuerhalten, außerordentliche Festigkeit gegenüber direkten Flammeneinwirkungen. Geeignet für Anwendungen in Haushaltsgeräten.	
Vamac (EAM)	ME0770	da 60 a 80	Schwarz	Nein	Standard.	Geeignete Mischung für den Gebrauch in Kontakt mit Mineralölen auch bei hohen Temperaturen (160° C) und alterungsbeständig in Kontakt mit Luft und Ozon bis zu einer Temperatur von 180° C.	
Hydriertes Nitril(HNBR)	ME0870	da 50 a 90	Schwarz	Si	Standard.	Aufgrund ihrer hoher Alterungsbeständigkeit und Kompatibilität mit zahlreichen Flüssigkeiten in einem großen Bereich pneumatischer und hydraulischer Anwendungen	EN549

Urepan (AU)	ME1070	da 50 a 80	Schwarz	Ja	Standard.	Optimale Verschleißfestigkeit, erhöhte Elastizität, niedrige Gasdurchlässigkeit und gute Hydrolyseresistenz.
Polyakrylat (ACM)	ME1170	da 50 a 80	Schwarz	Nein	Standard.	Es handelt sich um eine Mischung, die eine gute Alterungsbeständigkeit sowie eine optimale Toleranz gegenüber Schmiermitteln unterschiedlicher Natur aufweist und daher ideal für Anwendungen im Automobilssektor ist.
Epichlorhydrin(ECO)	ME1270	da 50 a 80	Schwarz	Nein	Standard.	Aufgrund ihrer hohen Alterungsbeständigkeit und Kompatibilität mit zahlreichen Flüssigkeiten in einem großen Bereich pneumatischer und hydraulischer Anwendungen einsetzbar. Ihre niedrige Gasdurchlässigkeit ermöglicht den Einsatz bei Vakuumanwendungen. Gute elastische Eigenschaften auch bei tiefen Temperaturen.
Butyl (IIR)	ME1370	da 50 a 80	Schwarz	Nein	Standard.	Gute Vakuumdichtung und Beständigkeit gegen die durch den Kontakt mit Luft und Ozon erzeugte Alterung. Hoher elektrischer Isoliergrad. Anwendbar für die Dichtung in Kontakt mit Kühlflüssigkeiten.
Butadien (BR)	ME1470	da 50 a 80	Schwarz	Nein	Standard.	Sehr alterungsbeständig und reibfest, gute elastische Eigenschaften auch bei tiefen Temperaturen.
Chlorbutyl (CIIR)	ME1570	da 50 a 80	Schwarz	Nein	Standard.	Sie zeigt physikalische und chemische Eigenschaften auf, die den Eigenschaften der IIR-Mischung, aus der sie abgeleitet ist, sehr ähnlich sind. Der Zusatz von Chlor verleiht ihr mehr Elastizität mit einem niedrigen Compression Set auch bei tiefen Temperaturen.
Chlorsulfonil-Polyethylen(CSM)	ME1670	da 50 a 80	Schwarz	Ja	Standard.	Optimale Alterungsbeständigkeit sowie gute dielektrische Eigenschaften und Flammwidrigkeit. Nicht geeignet für den Gebrauch in Kontakt mit Mineralölen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Perfluor (FFPM oder FFKM) (Hypalon)	ME1770	da 50 a 80	Schwarz	Ja	Standard.	<p>Sehr hohe Kompatibilität mit zahlreichen Flüssigkeiten und optimale Alterungsbeständigkeit. Sie hält ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften bis zu sehr hohen Temperaturen um die 300° C aufrecht. Sie ist nicht in dynamischen Anwendungen mit tiefen Temperaturen zwischen -25° C und -30° C anwendbar, da sie unter diesen Bedingungen sehr viel Elastizität einbüßt und brüchig wird.</p>	
-------------------------------------	--------	---------------	---------	----	-----------	--	--