

<b>Elastómero base</b>	<b>Denominación DIN/ISO</b>	<b>Mezcla Elastotech</b>	<b>Dureza (°shore)</b>	<b>Color Rainbow standard</b>
Nitrilo butadieno	NBR	ME0072/YY	De 50 a 80	Blanco
Etileno-propileno dieno	EPDM	ME0175/YY	De 40 a 80	Lila
Fluorocarbono	FPM	ME0270/YY	De 50 a 90	Verde militar
Silicona	MVQ	ME0370/YY	De 30 a 85	Rojo vivo
Silicona líquida (LSR)	MVQ	ME2020/YY	De 10 a 80	Azul
Nitrilo hidrogenado	HNBR	ME0870/YY	De 60 a 90	Amarillo